



TM 671

Клей расплав

Назначение	Облицовывание профильного погонажа из МДФ, ХДФ, ДСП и массива декоративными бумагами, пленками ПВХ и натуральным шпоном
Основа	Этиленвинилацетат
Способ нанесения	Дюза, валик
Цвет	Желтый, прозрачный
Плотность	0,95 г/см ³
Температура размягчения	80-88°C
Вязкость (Brookfield RV, шпindelь №27)	8200 - 9800 мПа*с при 180 °C
Рекомендуемая рабочая температура	160-200 °C
Очистка оборудования	Клеевая система – «MiClean 2» или очистителей, рекомендованных производителем оборудования. Внешние части клеевой системы и проливы – механическая чистка при помощи «MiClean 3» или специальных органических растворителей.
Фасовка	Мешки по 25кг.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
Хранение	Срок хранения составляет не менее 2 лет, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.